| | |
|---|---|
| Sbarbati | **SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO** |

MASSELLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE

# ONDA

destinazione d'uso

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|---|---|---|
| Destinazione d'uso | Traffico leggero | Traffico leggero |
| Finiture disponibili | Doppio Strato Base al quarzo | Doppio Strato Base al quarzo |
| Altezza h | cm 6 | cm 4 |
| Misure p/l | cm 11x22 | cm 11x22 |
| Massa volumica media | ≥ 2200 kg /m$^3$ | ≥ 2200 kg /m$^3$ |
| Tolleranza dimensionale (h) | ± 3mm | ± 3mm |
| Peso / mq | Kg ± 133 | Kg ± 90 |
| Pezzi / mq | nr 39 | nr 39 |
| Colori | grigio, rosso, cotto | grigio, rosso, cotto |

## CARATTERISTICHE PER IMBALLO

| | | |
|---|---|---|
| Imballo | Bancale in legno | Bancale in legno |
| Numero file su bancale | 12 | 12 |
| Numero pezzi su bancale | 384 | 384 |

## CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORMI ALLA NORMA **EN 1338:2003**

| | |
|---|---|
| Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio | ≥3,6MPa |
| Carico di rottura per unita di lunghezza di taglio | ≥ 250N/mm |
| Resistenza allo scivolamento / slittamento | USRV 48 |
| Resistenza agli agenti climatici: assorbimento acqua | Wa ≤6% Classe 2 – marcatura B |
| Resistenza al gelo disgelo | ≤ 1.0 kg/m2 – marcatura D |
| Resistenza all'abrasione | ≤ 20mm – marcatura I |
| Reazione al fuoco | NPD |
| Emissione di amianto | NPD |
| Conduttività termica | NPD |

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di m2 _____di pavimentazioni autobloccanti di calcestruzzo vibro compresso modello ONDA doppio strato di finitura, aventi dimensioni: cm. 11x22 e spessore nominale di cm. 6 / cm. 4.
Prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338.

Composizione:

*Strato base*: sarà realizzato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da inerti naturali di granulometria compresa tra 0 e 12 mm, cemento ad alta resistenza conforme alla norma UNI-ENV 197/1, il tutto per ottenere una curva granulometrica ottimale;

*Strato di finitura: sarà* realizzato con inerti naturali selezionati con granulometria compresa tra 0 e 1 mm, di spessore compreso tra 5-6 mm dello spessore totale del massello. La colorazione dovrà essere ottenuta con ossidi di ferro all'atto della preparazione a secco del calcestruzzo.

Posa:

La posa della pavimentazione comprenderà la stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di pietrisco per uno spessore di cm 4/5, posa in opera dei masselli, eventuali tagli eseguiti a spacco, battitura della pavimentazione con piastra vibrante fornita di tappeto in gomma protettiva, sigillatura dei giunti con sabbia di fiume.

**SBARBATI SRL a socio unico**

CE

Sede legale e stabilimento:
Via del Fiume – Villa Potenza
62100 MACERATA
c.f. e P.IVA 01536100436
tel. 0733/492242 – 492012 fax 0733/492012
www.sbarbati.com
info@sbarbati.com