

TRIESAGONO

destinazione d'uso

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Destinazione d'uso	Traffico pesante
Finiture disponibili	Quarzati
Altezza h	cm 10
Misure p/l	cm 21,04 x 10,37
Massa volumica media	$\geq 2200 \text{ kg /m}^3$
Peso / mq	Kg $\pm$ 216
Pezzi / mq	33
Colori	Grigio Nero Trimix

CARATTERISTICHE PER IMBALLO

Imballo	Bancale in legno
Numero file su bancale	8
Numero pezzi su bancale	240

CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORMI ALLA NORMA EN 1338:2003

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio	$\geq 3,6 \text{ MPa}$
Carico di rottura per unita di lunghezza di taglio	$\geq 250 \text{ N/mm}$
Resistenza allo scivolamento / slittamento	USRV 48
Resistenza agli agenti climatici: assorbimento acqua	$W_a \leq 6\%$ Classe 2 – marcatura B
Resistenza al gelo disgelo	$\leq 1.0 \text{ kg/m}^2$ – marcatura D
Resistenza all'abrasione	$\leq 20 \text{ mm}$ – marcatura I
Reazione al fuoco	NPD
Emissione di amianto	NPD
Conducibilità termica	NPD

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di m2 ____ di pavimentazioni autobloccanti di calcestruzzo vibro compresso modello TRIESAGONO doppio strato di finitura, aventi dimensioni: cm 21,04x10,37 e spessore nominale di cm. 10.

Prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338.

Composizione:

Strato base: sarà realizzato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da inerti naturali di granulometria compresa tra 0 e 12 mm, cemento ad alta resistenza conforme alla norma UNI-ENV 197/1, il tutto per ottenere una curva granulometrica ottimale;

Strato di finitura: sarà realizzato con inerti naturali selezionati con granulometria compresa tra 0 e 1 mm, di spessore compreso tra 5-6 mm dello spessore totale del massello. La colorazione dovrà essere ottenuta con ossidi di ferro all'atto della preparazione a secco del calcestruzzo.

Posa:

La posa della pavimentazione comprenderà la stesura e staggatura di un fondo di allettamento di pietrisco per uno spessore di cm 4/5, posa in opera dei masselli, eventuali tagli eseguiti a spacco, battitura della pavimentazione con piastra vibrante fornita di tappeto in gomma protettiva, sigillatura dei giunti con sabbia di fiume.

SBARBATI SRL a socio unico

Sede legale e stabilimento:

Via del Fiume – Villa Potenza

62100 MACERATA

c.f. e P.IVA 01536100436

tel. 0733/492242 – 492012 fax 0733/492012

www.sbarbati.cominfo@sbarbati.com